

BIOFARB PRIMER

Cod. 760.1.001

BuildingLine – sistemi antimuffa

Soluzione acquosa detergente che elimina muffe e alghe dalle pareti e dai soffitti.

BIOFARB-PRIMER si applica esclusivamente su pareti già attaccate da microorganismi. Il suo impiego non è necessario su supporti sani.

Confezioni di vendita

- 1litro - 5 litri

C.O.V.

- <10 g/l

Peso specifico

- $1.000 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colore

- Trasparente

Resa pratica

- $12 \div 15 \text{ m}^2/\text{l}$

Consumo pratico

- $60 \div 80 \text{ ml/m}^2$

Diluente

- Pronto all'uso

Metodo di applicazione

- Pennello

Preparazione della superficie

- Applicare la soluzione senza spazzolare preventivamente le muffe, per non "seminarle" su tutta la parete. E' consigliabile applicare a pennello almeno tre mani, anche bagnato su bagnato. Lasciare asciugare per 5 o 6 ore, quindi spazzolare accuratamente. Per sbiancare la superficie, si può infine trattare il supporto con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10-15% (candeggina).

BuildingLine – anti-mould systems

Water-borne algaecide/fungicide solution, that eliminates and eradicates mould and algal growth from walls and ceilings.

BIOFARB PRIMER is applied exclusively on walls attacked by microorganisms. Its use is not necessary on sound surfaces.

Pack sizes

- 1 L - 5 L

V.O.C.

- <10 g/l

Specific gravity

- $1.000 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colour range

- Transparent

Practical coverage

- $12 \div 15 \text{ m}^2/\text{l}$

Practical consumption

- $60 \div 80 \text{ ml/m}^2$

Thinner

- Ready to use

Application

- Brush

Surface preparation

- Do not brush mould before applying BIOFARB PRIMER. Apply at least three coats by brush, "wet on wet" as well. Allow to dry 5-6 hours, then brush thoroughly. At last, a bleach solution can be applied to make the surface white.

Numero delle mani

- Almeno tre

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto
- ripitturabile 5-6 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Coats

- Three at least

Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch
- to recoat 5-6 h

Cleaning up

- Water immediately after use

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.